

Approval & Reception Procedure

DMC – Departamento de Materiais de Construção	
Geodrenos	Document No. ARP/DMC/07
	Date : 2010-07-01
	Page No. 1 of 1

1. Norma de referência

Especificação do projecto

2. Procedimento de aprovação

Devem ser submetidos o catálogo técnico do fabricante e as especificações técnicas.

Para aprovação dos geodrenos propostos, deve ser considerada a especificação de projecto.

3. Procedimento de recepção

Documentos a submeter

Devem ser submetidos os certificados de origem do fabricante, de qualidade e de quantidade.

4. Inspeção do lote

Lote é qualquer quantidade de material do mesmo tipo, classe e dimensões, entregues simultaneamente para inspeção.

Por cada lote será recolhida uma amostra.

Tamanho de amostra: 4m de comprimento

Ensaio de tracção em condição seca:

- 1) o conjunto (núcleo de plástico interno e o filtro de têxtil externo);
- 2) o núcleo de plástico interno;
- 3) o filtro de têxtil externo.

Ensaio de tracção em condição molhada:

- 4) o filtro de têxtil externo.

5. Critério de aceitação

Os resultados dos ensaios devem estar de acordo com os valores das propriedades indicados no catálogo.

Approval & Reception Procedure

DMC – Departamento de Materiais de Construção	
Geodrenos	Document No. ARP/DMC/07
	Date : 2010-07-01
	Page No. 2 of 1

Se a amostra não satisfizer aos requisitos especificados, devem ser ensaiadas duas amostras do mesmo lote.

O lote é conforme se as duas amostras adicionais satisfazem. Se alguma das amostras adicionais não satisfizer o lote é não-conforme.